

# ASPHALT KINGDOM

## ENDUIT PROTECTEUR D'ASPHALTE GRADE COMMERCIAL - ÉMULSION DE BITUME CONCENTRÉE

FICHE TECHNIQUE  
240412RCANF  
(annule et remplace 240410RCANF)

### DESCRIPTION

L'ENDUIT PROTECTEUR D'ASPHALTE GRADE COMMERCIAL - ÉMULSION DE BITUME CONCENTRÉE de CONTRACTOSEAL est un enduit à base d'émulsion aqueuse et de bitume utilisé pour prévenir les fissures et la détérioration des pavés asphaltés causées par l'usure, le gel, les déversements d'huile et d'essence, le sel, le soleil et la pluie.

- Teneur en solides : 39 %
- Viscosité : 12 000 cP

### CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'application : 10 °C (50 °F) et plus.
- La surface doit être en bon état et bien nettoyée.

### CONDITIONNEMENT & CONSOMMATION

- Vrac
- Pouvoir couvrant :

1,1 m<sup>2</sup> à 2,2 m<sup>2</sup> (11,8 pi<sup>2</sup> à 23,5 pi<sup>2</sup>) par litre selon la porosité de la surface, lorsqu'appliqué au racloir. Il est suggéré de tester au préalable sur une petite surface pour déterminer le rendement.

### MODE D'EMPLOI

- Réparer au préalable la surface à l'aide des produits d'entretien d'asphalte de la gamme CONTRACTOSEAL.
- Le scellant d'asphalte doit être mélangé avec de l'eau au besoin pour ajuster la viscosité selon la méthode d'installation. La proportion d'eau devrait être de 25% à 35% dans le mélange (de 50 à 70 litres d'eau par baril de 205 litres). Ne pas diluer au-delà de la limite permise.
- Bien mélanger le produit jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène.
- Appliquer l'enduit à l'aide d'un pulvérisateur, un racloir ou un rouleau en prenant soin de ne pas laisser d'excédent de produit à la surface.
- Laisser sécher la surface de 24 à 48 heures et vérifier par la suite le durcissement du produit avant de permettre une circulation normale.

### PRÉCAUTIONS

- Les produits de réparation de surface asphaltées doivent avoir eu une période de mûrissement suffisante (fermes et secs au toucher) avant de procéder à l'installation d'un ENDUIT PROTECTEUR D'ASPHALTE.
- Pour de meilleurs résultats, ne pas appliquer le produit en plein soleil.
- Éviter d'appliquer le produit s'il y a un risque de pluie, de taux d'humidité élevé ou de gel dans les 24 heures suivant l'application.
- Ne pas appliquer sur une surface si un scellant à base de brai de houille a été mis et qu'il est encore en bonne condition.
- Il est recommandé que l'asphalte de réparation doit avoir une cure minimale d'au moins 15 jours avant l'application d'un ENDUIT PROTECTEUR D'ASPHALTE.

POUR PLUS DE DÉTAILS, CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE.

### ENTREPOSAGE

- Température minimale d'entreposage : 10 °C (50 °F)  
**Garder à l'abri du gel!**
- Température maximale d'entreposage : 40 °C (104 °F).
- Entreposage : 12 mois dans son contenant original.

